

Pflegeanleitung



Die Beschichtung der Hölzer wird von der Jürgen Schröder GmbH fachgerecht ausgeführt und erfolgt mit den Produkten Koralan®Holzöl, Koralan®Holzöl Spezial und Koralan® Vergrauungslasur aus dem Hause Kurt Obermeier GmbH & Co. KG.

Die Herstellung der hier beschriebenen Koralan®-Produkten basiert auf einer speziellen Emulgiertechnik. Hier wird eine Formulierung erreicht, durch die feine Wachse mit dem Öl in das Holz penetrieren und so eine Hydrophobierung der Holzfasern und Holzzellen ermöglichen.

Daher ergeben sich viele Produktvorteile für Ihr Holz:

- ✓ Lasierend, die markante Holzstruktur bleibt erkennbar
- ✓ Ideal für Nadelholz im Außenbereich wie Fassadenhölzer, Dachüberstände, Sichtschutzelemente usw.
- ✓ Auf Wasserbasis
- ✓ Offenporig, feuchtigkeitsregulierend
- ✓ Mit natürlichen Ölen und Wachsen
- ✓ Hervorragende Penetration ins Holz
- ✓ Wasserabweisend
- ✓ Wetterbeständig
- ✓ Nicht schichtbildend, daher kein Abblättern, somit problemlos nachstreichbar
- ✓ Schnell trocknend, nach Trocknung stapelfest

Ausführung der Beschichtung: _____ Farbton: _____

Voraussetzung für eine dauerhafte, ansprechende Beschichtung:

- Das gelieferte Holz muss frei von Verschmutzung sein.
- Die Holzfeuchte darf 15 % nicht überschreiten.
- Ordnungsgemäße Lagerung der beschichteten Hölzer vor Einbau.
- Fachgerechte Montage der beschichteten Hölzer (konstruktiver Holzschutz, ausreichende Hinterlüftung, nicht-rostende Befestigungsmaterialien, usw.).

- Schnitt- und Befestigungsstellen sollten sofort mit dem jeweiligen Koralan® Produkt im gleichen Farbton nachgestrichen werden. Bei Hirnholz hat die nachträgliche Beschichtung mindestens zweimalig zu erfolgen.
- Beschädigungen der Beschichtung, die während der Montage entstehen, müssen sofort mit dem jeweiligen Koralan® Produkt im gleichen Farbton nachgestrichen werden.
- Überprüfen Sie jährlich die beschichteten Hölzer auf mechanische Beschädigungen. Solche sollten fachgerecht mit dem jeweiligen Koralan® Produkt im gleichen Farbton nachgestrichen werden.
- Je nach Helligkeit des Farbtones und Exposition des verbauten Holzes ist alle zwei bis drei Jahre ein fachgerechter Auffrischungsanstrich mit dem jeweiligen Koralan® Produkt im gleichen Farbton empfehlenswert, da durch UV-Strahlung und andere Umwelteinflüsse jede Oberflächenbeschichtung mit der Zeit abbaut.

Werden diese einfachen Regeln umgesetzt, erhalten Sie einen wirkungsvollen, langlebigen Schutz Ihrer Hölzer bei gleichbleibend schöner Optik.

Holz ist ein natürlicher, teilweise rustikaler Werkstoff, was aber den besonderen Charme des Gewerkes ausmacht. Hieraus resultieren jedoch einige Einschränkungen bei der Beschichtung von Holz, die bewusst in Kauf genommen werden müssen:

Nachträgliche Harzaustritte sind bei Nadelhölzern völlig normal. Zur Verminderung von Rißbildung im Hirnholzbereich von Fassadenhölzern, empfehlen wir Koralan Hirnholzschutz nach der farbgebenden Beschichtung 1 x satt aufzutragen.

Durch die gleichmäßige Auf- und Abgabe von Wasser, reißt das Holz deutlich weniger. Die Verwendung von Koralan Hirnholzschutz dient ebenso zur Minimierung des Auslaufens von farbigen Holzinhaltstoffen, die darunterliegende Weiße oder helle Putzflächen verunreinigen könnten.

Unterschiede in der Holzstruktur und Rauigkeiten, insbesondere im Bereich von Ästen und Kanten, lassen sich trotz modernster Fertigungstechnik im Hobelwerk nicht immer vermeiden. Dadurch schwankt in diesen Bereichen bei der Beschichtung die Farbpigmentaufnahme, was optisch zu leicht dunkleren Stellen führen kann, welche aber keinen Einfluss auf die Haltbarkeit der Beschichtung haben.

Pflege und Nachstreichen mit Koralan® Produkten:

Nahezu in allen lasierenden Farbtönen bei der Firma Jürgen Schröder GmbH erhältlich.
Gebindegrößen: 0,75 ltr. / 2,5 ltr.